Papel e Embalagem

Especificación de Papel

Fine Kraft

Standard Irani

Pruebas		Límites	Gramajes										Unidad
			30	***35***	***37***	***40***	***42***	***45***	***50***	***55***	***60***	***65***	
Gramajes		Mínimo	28,8	33,6	35,5	38,4	40,3	43,2	48,0	52,8	57,6	62,4	g/m^2
		Máximo	31,2	36,4	38,5	41,6	43,7	46,8	52,0	57,2	62,4	67,6	
Tración	Longitudinal	Mínimo	2,5	3,0	3,1	3,5	3,8	4,2	4,7	5,1	5,5	5,9	kgf/15mm
	Transversal	Mínimo	1,0	1,3	1,3	1,6	1,7	1,9	2,1	2,4	2,5	2,7	
Rasgo	Longitudinal	Mínimo	22,0	25,0	26,0	27,0	27,0	35,0	40,0	45,0	60,0	70,0	gf
	Transversal	Mínimo	25,0	30,0	31,0	35,0	35,0	40,0	50,0	55,0	70,0	80,0	
Rebentamento		Mínimo	0,5	0,7	0,7	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	kgf/cm^2
Humedad		Mínimo	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	%
		Máximo	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
Resistencia al Aire		Mínimo	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	s/ 100ml
		Máximo	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
$Cobb_{30s}$		Máximo	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	gH_2O/m^2
Resistencia Humedad *		Mínimo	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	%