Papel e Embalagem

Especificación de Papel

Flash Kraft

Standard Irani

Pruebas		Límites	Gramajes										Unidad
			70	***75***	***78***	***80***	***85***	***90***	***100***	***110***	***120***	***125***	
Gramajes		Mínimo	67,2	72,0	74,9	76,8	81,6	86,4	96,0	105,6	115,2	120,0	g/m^2
		Máximo	72,8	78,0	81,1	83,2	88,4	93,6	104,0	114,4	124,8	130,0	
Tración	Longitudinal	Mínimo	6,8	7,3	7,3	7,3	8,4	8,9	9,5	10,5	11,0	11,5	kgf/15mm
	Transversal	Mínimo	3,2	3,4	3,5	3,5	3,9	4,2	4,5	4,9	5,0	5,5	
Rasgo	Longitudinal	Mínimo	68,0	72,0	75,0	80,0	90,0	94,0	98,0	116,0	135,0	140,0	gf
	Transversal	Mínimo	80,0	84,0	90,0	98,0	102,0	108,0	116,0	130,0	150,0	160,0	
Reventamento		Mínimo	1,8	1,9	1,9	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	kgf/cm^2
Humedad		Mínimo	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	%
		Máximo	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
Resistencia al Aire		Mínimo	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	s/ 100ml
		Máximo	35,0	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
$Cobb_{30s}$		Máximo	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	gH_2O/m^2
Resistencia Humedad *		Mínimo	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	%