Papel e Embalagem

Especificación de Papel

Flat Kraft

Standard Irani

Prueba		Límites	Gramajes																	Unidad
			70	***75***	***80***	***85***	***90***	***95***	***100***	***110***	***115***	***120***	***125***	***130***	***150***	***160***	***170***	***190***	***200***	
Gramaje		Mínimo	67,2	72,0	76,8	81,6	86,4	91,2	96,0	105,6	110,4	115,2	120,0	124,8	144,0	153,6	163,2	182,4	192,0	g/m^2
		Máximo	72,8	78,0	83,2	88,4	93,6	98,8	104,0	114,4	119,6	124,8	130,0	135,2	156,0	166,4	176,8	197,6	208,0	
Tración	Longitudinal	Mínimo	6,8	7,3	7,3	8,4	8,9	9,2	9,5	10,5	10,7	11,0	11,5	12,0	13,0	13,0	13,8	14,0	15,0	kgf/15mm
	Transversal	Mínimo	3,2	3,4	3,5	3,9	4,2	4,4	4,5	4,9	5,0	5,0	5,5	6,0	6,5	6,5	6,7	6,9	7,0	
Rasgo	Longitudinal	Mínimo	68,0	72,0	80,0	90,0	94,0	96,0	98,0	116,0	120,0	135,0	140,0	150,0	170,0	170,0	190,0	205,0	220,0	gf
	Transversal	Mínimo	80,0	84,0	98,0	102,0	108,0	112,0	116,0	130,0	140,0	150,0	160,0	180,0	220,0	220,0	250,0	260,0	280,0	
Reventamento		Mínimo	1,8	1,9	1,9	2,1	2,3	2,5	2,6	2,9	3,0	3,1	3,4	3,8	4,0	4,0	4,2	4,5	5,2	kgf/cm^2
Humedad		Mínimo	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	%
		Máximo	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
Resistencia al aire		Mínimo	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	s/ 100ml
		Máximo	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
$Cobb_{30s}$		Máximo	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	gH_2O/m^2
Resistencia Humedad *		Mínimo	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	%