



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAPEL PRO DIGITAL

### Brillante

Gramaje	Lustre(%)	Espesor (um)	Brillo(%)	Rugosidad(um)
115	78+-3	92+-3	91+-2	0,8+-0,3
130	78+-3	101+-3	91+-2	0,8+-0,3
150	78+-3	125+-3	91+-2	0,8+-0,3
170	78+-3	143+-3	91+-2	0,8+-0,3
200	78+-3	173+-3	91+-2	0,8+-0,3
250	75+-3	235+-3	91+-2	1,2+-0,3
300	73+-3	290+-3	91+-2	1,2+-0,3
350	73+-3	342+-3	91+-2	1,2+-0,3

---

### Opaco

Gramaje	Lustre(%)	Espesor (um)	Brillo(%)	Rugosidad(um)
115	30+-3	105+-5	91+-2	2,0+-0,3
130	30+-3	118+-5	91+-2	2,0+-0,3
150	30+-3	143+-5	91+-2	2,0+-0,3
170	30+-3	165+-5	91+-2	2,0+-0,3
200	30+-3	200+-5	91+-2	2,0+-0,3
250	30+-3	260+-5	91+-2	2,0+-0,3
300	30+-3	320+-10	91+-2	2,7+-0,3
350	30+-3	380+-10	91+-2	2,7+-0,3

---